

PISTAS DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN

Pintura basada en una dispersión 100 % acrílica, indicada para el pintado de pistas deportivas y en general pavimentos con absorción superficial en los que se desee una terminación tenaz y con resistencia mecánica al desgaste.

Es también el revestimiento final indicado del sistema para pavimentos de pistas deportivas, carriles-bici etc... en combinación con el slurry sintético LASUR-PAV DOWN y LASUR-PAV HIGH confiriendo un sistema de máxima durabilidad y resistencia tanto al tránsito como al deslizamiento clasificado en el grupo 3, dentro de nuestras terminaciones para pavimentos.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Excelente Opacidad.
- Excelente cubrición.
- Impermeable al agua de lluvia
- Permeabilidad al aire y al vapor del agua.
- Excelente adherencia y efecto antideslizante.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Buena homogenización el producto y fácil aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Materia fija en peso	56%
Peso Específico	1,30 Kg/l
Viscosidad (22°C)	100 dPas +/- 10
Rendimiento Teórico	5-6 m ² /l
Tiempos de Secado	Al tacto 1 Hora Total: 2 Horas
Intervalo de Repintado	7 a 8 Horas, según temperatura ambiente
Acabado	Sedoso
Color	Catálogo

MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta perfecta homogeneización.
- Diluir la capa de imprimación entre 15-20 % con agua.



- *Diluir la segunda y siguientes hasta 5-10 % con agua.*

APLICACIONES

SUPERFICIES NUEVAS:

- *Eliminar polvo, Grasa y otros contaminantes.*
- *Aplicar una capa de FIJADOR-SELLADOR diluido con 3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

SUPERFICIES ANTIGUAS:

- *Eliminar la contaminación de moho con nuestro, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.*
- *Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.*
- *Aplicar una mano de FIJADOR-SELLADOR diluido con 3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

UTILIES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.

RECOMENDACIONES

- *No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o mayores de 35°C, tanto ambientales como especialmente en el soporte.*
- *No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados. Nunca debe aplicarse con riesgo inminente de lluvia o heladas.*
- *Almacenamiento: hasta dos años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.*

PRESENTACIÓN

Envases de 4 y 15 litros.