



## ACRIREV

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso impermeable formado por una dispersión acuosa de resinas acrílicas y aditivos especiales, utilizado para paramentos verticales exteriores de hormigón, ladrillo, y materiales de construcción basados en cementos, donde se requiera un acabado de máxima calidad.

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Gran Blancura y Opacidad.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
- Totalmente impermeable al agua de lluvia
- Permeable al aire y al vapor del agua.
- Altamente lavable. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Buena homogenización el producto y fácil aplicación
- Nulo índice de amarillamiento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Acrílico estirenado
Diluyente	Agua
Peso Especifico	1,60 Kg/l
Viscosidad (22°C)	90 dPas +/- 10
Rendimiento Teórico	5-7 m <sup>2</sup> /Kg
Tiempos de Secado	Al tacto 1 Hora Total: 3 Horas
Intervalo de Repintado	3 a 4 Horas, según temperatura ambiente
Acabado	Mate
Color	Blanco y Gama

### MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 10-15 % con agua.
- Diluir la segunda y siguientes hasta un 5-10 % con agua.



## APLICACIONES

### SUPERFICIES NUEVAS:

- *Eliminar polvo, Grasa y otros contaminantes.*
- *Aplicar una capa de FIJADOR-SELLADOR diluido con 2-3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

### SUPERFICIES ANTIGUAS:

- *Eliminar la contaminación de moho así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.*
- *Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.*
- *Aplicar una mano de FIJADOR-SELLADOR diluido con 2-3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

## UTILIES PARA APLICACIÓN

*La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.*

*La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.*

## RECOMENDACIONES

- *No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C*
- *No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.*
- *Debe dejarse un mínimo de 14 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.*
- *Úsese para ello detergentes neutros y un paño suave. No se puede utilizar en ningún caso detergentes enérgico, abrasivos o aerosoles.*
- *Almacenamiento: hasta dos años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.*

## PRESENTACIÓN

*Envases de 12 Y 4 litros.*