



SATINADO MEDITERRANEO

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica satinada vinílica destinada para la protección y decoración de paramentos ejecutados con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, yeso, escayola, etc.) tanto en exteriores como en interiores.

PROPIEDADES FÍSICAS

- *Excelente Blancura y Opacidad.*
- *Excelente cubrición*
- *Excelente retención de Brillo*
- *Excelente lavabilidad.*
- *Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.*
- *Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.*
- *Buena homogenización del producto y fácil aplicación*
- *Nulo índice de amarillamiento.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Ligante</i>	<i>Vinílico</i>
<i>Diluyente</i>	<i>Agua</i>
<i>Materia fija en peso</i>	<i>48%</i>
<i>Peso Específico</i>	<i>1,24 Kg/l</i>
<i>Viscosidad (22°C)</i>	<i>80 dPas +/- 10</i>
<i>Rendimiento Teórico</i>	<i>8 a 10 m²/l</i>
<i>Tiempos de Secado</i>	<i>Al tacto 1 Hora Total: 2 Horas</i>
<i>Intervalo de Repintado</i>	<i>3 a 4 Horas, según temperatura ambiente</i>
<i>Acabado</i>	<i>Sedoso-Brillante</i>
<i>Color</i>	<i>Blanco</i>

Lavabilidad **Clase 2 según ISO 1998**

MODO DE EMPLEO

- *Agitar hasta perfecta homogeneización.*
- *Diluir la primera capa entre 10-15 % con agua.*
- *Diluir la segunda y siguientes hasta 5-10 % con agua.*



APLICACIONES

SUPERFICIES NUEVAS:

- *Eliminar polvo, Grasa y otros contaminantes.*
- *Aplicar una capa de FIJADOR-SELLADOR diluido con 2-3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

SUPERFICIES ANTIGUAS:

- *Eliminar la contaminación de moho con nuestro así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.*
- *Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.*
- *Aplicar una mano de FIJADOR-SELLADOR diluido con 2-3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

UTILIES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.

RECOMENDACIONES

- *No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C*
- *No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.*
- *Almacenamiento: En su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el Sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.*

PRESENTACIÓN

Envases de 15, 4 y 0,75 litros