



## LASURCRIL FLEXIBLE

### PRODUCTO

Revestimiento sintético mineral con propiedades elásticas, se presenta en pasta y está indicado para la impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores.

Formulado con aditivos capaces de prevenir y retardar la aparición de mohos y algas, también incorpora propiedades hidrófugas que evitan la absorción temporal de humedad y reduce el ensuciamiento causado por la misma.

### COMPOSICIÓN

Producto a base de resinas acrílicas con reticulación interna y reticulación uv., cargas y pigmentos minerales, aditivos y agua.

### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Elástico, puentea fisuras de hasta 2 mm.
- Resistente a la intemperie
- Listo al uso.
- Aplicación rápida y simple.
- Impermeable.
- Antimoho-Anti verdín
- Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
- Aplicación rápida y simple
- Compatible con la mayoría de los soportes
- Resistente al envejecimiento, atmósferas de ciudades y rayos ultravioletas
- Adherencia excelente sobre los soportes típicos de construcción
- Lavable



## SOPORTE

- Compatible con soportes de morteros, hormigón, mortero monocapa y yeso.
- Sistema de aislamiento térmico exterior LASURTERM preparado para ejecución de acabado decorativo final.
- No es compatible con revocos de cal fresca, resinas o barnices, pinturas al temple, a la cal o de silicatos, sobre soportes ya pintados.
- Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas, restos de pinturas antiguas, aceites, etc.

## MODO DE EMPLEO

- Sobre soportes disgregables en superficie, aplicar previamente la imprimación FIJAMOR.
- Siempre debe usarse, previamente a su aplicación, una mano de FONDO LASURCRIL.
- Agitar hasta una perfecta homogenización de la mezcla.
- El producto se suministra listo al uso, y es aplicado con llana de acero inoxidable. En caso de ser aplicado a mano, puede regularse su consistencia y trabajabilidad, añadiéndose hasta un máximo de 200 ml por envase de 20 kgr, en caso de aplicarse a pistola se puede añadir hasta un máximo de 1 litro por envase de 20 kgr.
- La limpieza de los útiles de trabajo, se realiza con abundante agua, inmediatamente después de su utilización. Si quedan restos secos, limpiar con disolvente tipo aguarrás.
- Sobre soportes disgregables en superficie, aplicar previamente la imprimación Fijador Acrílico LASUR.



## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5°C, ni por encima de 30°C, con sol directo, lluvia o con riesgo de heladas.
- No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas con un ángulo inferior a 45°.
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.
- Al tratarse de un producto cuyo aspecto final depende de la mezcla de piedras naturales que lo componen, se pueden producir diferencias de color. Para minimizar este efecto, se recomienda solicitar la cantidad total de producto necesario, en un único suministro. En cualquier caso, no mezclar o alternar diferentes partidas de fabricación en un mismo paño.
- Una baja temperatura y una alta humedad, alargan de manera considerable el secado del Lasurcril Mosaico.
- Proteger el entorno de la superficie a aplicar, limpiar con agua cualquier posible salpicadura sin dejar que el producto seque o endurezca.

## DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Viscosidad.....500 dPas±100

Densidad..... 1.75 Kg/l ±0.05

Rendimiento..... 2-3 Kg/m<sup>2</sup>

Adherencia sobre hormigón mayor a 15 kgr/ cm<sup>2</sup>



Tiempo de secado..... 30 min. a 25°C y 50 % de humedad

Colores: Gama. Bajo pedido.

## PRESENTACION

LASURCRIL FLEXIBLE se presenta en bidones de 20 Kg.

Hasta 2 años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.

**NOTA:** Las instrucciones de forma de uso, se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.

