



## LASURDRY

### Producto

*Lasurdry es un producto a base de cemento blanco, áridos tamizados, resinas y aditivos, para la impermeabilización de hormigón. Posee además una gran adherencia sobre la práctica totalidad de los materiales empleados en construcción.*

### Propiedades

- *Total Impermeabilidad*
- *Gran adherencia a prácticamente cualquier superficie.*
- *Resistente tanto a presiones positivas como negativas del agua.*
- *Aprobado para su uso en contacto con agua potable.*
- *Permanente flexibilidad y elasticidad.*
- *Buenas resistencias mecánicas.*
- *Permeable al vapor de agua.*
- *Resistente a la intemperie.*

### Modo de empleo

#### 1- Soportes

Los soportes deben estar sanos, limpios de polvo y desencofrantes. Sobre hormigón nuevo se debe esperar 28 días. Tratar siempre puntos singulares. Humedecer el soporte antes de su aplicación. Soportes admitidos: hormigones, fábrica de ladrillo y revocos ricos en cemento.

#### 2- Aplicación

Amasar manual o mecánicamente, con agua hasta consistencia adecuada, obtener una mezcla homogénea. Con el soporte mojado aplicar con una brocha plana una primera capa espesa del producto, dejar secar de 2 a 4 horas aproximadamente. Aplicar una segunda capa con la brocha plana de la misma manera. El acabado final puede hacerse alisando con una llana, o fratasando con un fratás de esponja, según la textura deseada.



Esperar para llenar el depósito 4 días.  
La primera vez llenar y vaciar el depósito para asegurar la potabilidad del agua.

### **Campo de aplicación.**

- *Piscinas.*
- *Depósitos de agua.*
- *Muros de garaje.*
- *Cimentaciones.*
- *Sótanos.*
- *Balcones.*
- *Muros exteriores en cimentación.*

### **Recomendaciones**

- Temperatura de empleo entre 5° C Y 30° C.
- No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe aplicar a pleno solo con soporte caliente.
- Para asegurar la impermeabilización el espesor final debe ser de 5 mm. en cualquier punto.
- Lavar con agua limpia la superficie impermeabilizada con LASURDRY, tras 24 horas de su aplicación. Repetir la operación al menos dos veces antes de llenar el depósito.
- *Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con ojos y piel así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños.*
- *No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 30° C.*
- *No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes húmedos, o en proceso de deshielo.*
- *No aplicar si se prevé lluvia o heladas durante el tiempo de secado del producto.*
- *No aplicar con altas temperaturas ni bajo el sol directo.*

### **Datos técnicos:**

Aspecto.....Polvo BLANCO  
Resistencia a compresión.....CSIV  
Rendimiento 8 kg/m<sup>2</sup> para un espesor 5mm.



*Apto para agua potable.*

### **Presentación**

*Envases de saco plastificado 25 kgr. No altera la potabilidad del agua. Almacenamiento hasta 1 año en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.*

